## 製品一覧表

マスト マスティス マスティス マス					
	寸法	材質			
HRC 20,25,30,35,40,45,50,55,60,62,64	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HRC 67,70	$\phi$ 65×15	SK2			
HRB 30,40,50,60,70,80	$\phi$ 65×11	C2600P			
HRB 90,95,100	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HRA 55,60,65,70,75,80	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HRA 85	$\phi$ 65×15	SK2			
HR15N 70,75,80,85,90	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HR30N 40,45,50,55,60,65,70,75,80	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HR30N 85	$\phi$ 65×15	SK2			
HR45N 20,30,40,50,60,70	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HR15T 70,75,80,85	$\phi$ 65×11	C2600P			
HR15T 90	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HR30T 30,35,40,45,50,55,60,65,70	$\phi$ 65×11	C2600P			
HR30T 75,80	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HR45T 20,30,40,50	$\phi$ 65×11	C2600P			
HR45T 60,70	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HRE 70,80,90,92,100	$\phi$ 65×11	C2600P			
HRE 112	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HRF,L,M,R,S,15Y,その他 お問合せください	$\phi$ 65×15	_			
HV(10) 100 *()内の試験荷重はご注文時に変更可能です。	φ65×11	C2600P			
HV(10) 200,300,400	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HV(30) 500,600,700,800	$\phi$ 65×15	SUJ2			
HV(30) 900,950	$\phi$ 65×15	SK2			
*試験荷重を追加する場合は1荷重につき	-	_			
HMV(0.1) 100 *()内の試験荷重はご注文時に変更可能です。	φ 32×7	C2600P			
HMV (0.1) 200	φ 32×7	SUJ2			
HMV (0.2) 300,400,500,600,700	φ 32×7	SUJ2			
HMV (0.3) 800	φ 32×7	SUJ2			
HMV (0.3) 900,950	φ 32×7	SK2			
*試験荷重を追加する場合は1荷重につき	-	_			
HS 30,40,50,60,70,80,90	φ65×15	SUJ2			
HS 95,100	$\phi$ 65×15	SK2			
HB(10/500) 100	φ 115×18	S10C			
HB(10/3000) 180,200,229,250,300,350,400,450,500,550,600	φ 115×18	SUJ2			
*試験条件を追加する場合は1条件につき	, _	_			
HK 100,200,300,400,500,600,700,800	φ 32×7	SUJ2			
*試験荷重を追加する場合は1荷重につき					
標準くぼみ HV	φ 65×15	SUJ2			
標準くぼみ HMV	$\phi 32 \times 7$	SUJ2			
成績証明書 (A4判 ・ ユーザー名記載)	φ 02/ <b>\</b> 1	-			
英文成績証明書 (A4判 ・ ユーザー名記載)	_	_			
・試験荷重と条件は、ご指定ない場合は、表中()の値で校正しますが事前の					

<sup>・</sup>成績証明書の記載について、硬さの種類が同じ場合は、複数の標準片を併記することもできます。 -1-

## 製品一覧表

JCSS校正付硬さ標準片				
種類	寸法	材質		
JCSS HRC 20∼64	$\phi$ 65×15	SUJ2		
JCSS HRBW 30∼80	$\phi$ 65×11	C2600P		
JCSS HRBW 90、95	$\phi$ 65×15	SUJ2		
JCSS HRA 30∼50	$\phi$ 65×11	C2600P		
JCSS HRA 55∼85	$\phi$ 65×15	SUJ2		
JCSS HR30N 40∼85	$\phi$ 65×15	SUJ2		
JCSS HR30TW 30∼70	$\phi$ 65×11	C2600P		
JCSS HR30TW 75、80	$\phi$ 65×15	SUJ2		
JCSS HV 100~900 (試験荷重1荷重の場合)	$\phi 65 \times 15^{*2}$	_		
JCSS HMV 100~900 (試験荷重1荷重の場合)	$\phi 32 \times 7$	_		
JCSS HBW 100∼600	$\phi$ 115×18	_		
*すべて成績証明書付(A4判 · ユーザー名、住所記載) * <sup>2</sup> 100HVはφ65×11t				

シャルピー基準片				
種  類	寸法	材質		
30J (1set=5本入)	JIS 2Vノッチ	SNCM439		
100J (1set=5本入)	JIS 2Vノッチ	SNCM439		

## ㈱アサヒ技研

〒678-0091 兵庫県相生市矢野町菅谷214-1 TEL 0791-29-1213 / FAX 0791-29-1132